



Características

Impermeabilizante acrílico líquido transparente, apto para el sellado de filtraciones en techos, terrazas, azoteas y muros.

Obstruye las fisuras penetrando profundamente en el material y tapando así toda falla que encuentre en su camino.

Doble protección: antihongos y antialgas.

Color

Incoloro.

Usos

Sellado de fisuras en techos y terrazas de cerámica o baldosa roja y techos que presenten grietas o juntas de dilatación deterioradas.

Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, desengrasada y libre de partículas de polvo. Eliminar partes flojas o descascaradas, lijar para emparejar.

Aplicación

Mezclar el producto antes de usar.

Verter el líquido sobre la superficie a tratar, extender con un secador de goma en un área de uno o dos metros cuadrados, dejándolo actuar durante unos minutos para permitir su penetración y así saturar todas las fisuras existentes.

Hacer correr el líquido con el secador hasta cubrir un nuevo sector y así sucesivamente.

Con cada pasada nueva se agregará el material necesario para que cubra la superficie. Luego se procederá a limpiar el excedente con un trapo húmedo.

Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

Presentaciones

1, 4, 10 y 20 litros

Recomendaciones

En todo tipo de cubiertas que presenten grietas o juntas de dilatación deterioradas, las mismas deberán sellarse previamente con Masilla Sellajuntas Paclín.

El material residual después de su aplicación debe limpiarse, cuando todavía no ha secado, con un trapo humedecido en agua. Una vez seco debe rasquetearse con agua y viruta o intentar remover con removedor para acrílicos.

De no hacer esto, la superficie se ensuciará por adherencia de polvo u hollín. Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la evaporación acelerada del agua. No aplicar si se pronostican lluvias.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.

Para mayor información descargue la Ficha de Seguridad del producto.

Ficha Técnica Tapagoteras

Vehículo	Resina acrílica en dispersión acuosa
Aspecto	Líquido
Dilución	No se diluye
Densidad (25° C)	1,03 + - 0,02
Porcentaje de sólidos en peso	24 + - 2 %
Cantidad de manos	2
Tiempo entre manos (25°C, 60 % humedad)	2 a 3 horas
Rendimiento	10 a 20 m ² por litro y por mano.
Antihongos y Antialgas	Sí