



no

FICHA TÉCNICA

Deck Paclin

Descripción

Protector Deck para maderas de gran penetración y adaptación al trabajo de la madera sin ampollar, cuartear o descascarar.

Características

Protector para deck semimate formulado con ceras y resinas, que brindan protección integral a la madera resaltando la belleza natural de la misma.

La excelente calidad de su pigmentación transparente le confiere muy buena resistencia a la radiación UV evitando la decoloración. Posee gran elasticidad, permitiendo los movimientos naturales de la madera por acción de los agentes climáticos, sin deteriorarse. Repele el agua y otros agentes que dañan la madera, como algas y hongos. Por su alta penetración no forma película, logrando una excelente terminación y permitiendo que la madera respire correctamente. Protege del ataque de insectos.

Usos

Para pintar en interior y en exterior sobre deck o superficies de madera.

Resistencia

Excelente resistencia a la intemperie, hongos, algas e insectos.

Propiedades

Rendimiento Teórico*	10-14, puede variar de acuerdo al tipo de maderas	m2/Litro por mano
Diluyente	Aguarrás	
Dilución	Primera mano 50%. Sigüientes manos 10-15%, o según la absorción de la madera.	
Cantidad de manos	2 a 3	
Limpieza de utensilios	Aguarrás/ Thinner	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]		IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm3]	0.88-0.93	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	NC	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	5-8 hs	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	6-8 hs	
Secado final	48 hs	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Natural y Teca	
Acabado	Satinado	

**Los rendimientos se calculan utilizando una fórmula matemática sobre una superficie ideal, lisa. No se tienen en cuenta factores como tipo de superficie a pintar, el estado de la misma, rugosidad, nivel de absorción, etc. por lo que este valor puede variar ampliamente.*

Recomendaciones

NO diluir con THINNER. No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C, ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. En caso de usar más de un envase, se recomienda mezclarlos para asegurar la homogeneidad de lotes. Al pintar en exteriores contemplar 48 horas sin lluvias después de la aplicación.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

www.pinturapaclin.com